

FICHA TÉCNICA ESPECIE MADERABLE

NOMBRE	BARBASCO
NOMBRES COMUNES	Acapú, ahumado, barbasco negro, cuyubí, huacapú, punte candado.
NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Couepia macrophylla</i>
FAMILIA	Chrysobalanaceae
NOMBRE COMÚN (INGLES)	Black manwood, manwood

<p><b>CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS</b></p>	<p>Albura de color amarillo y duramen de color pardo-oscuro. La madera recién cortada presenta color crema. Olor y sabor no distintivo. Lustre opaco a medio. Grano recto y textura fina . Veteado en bandas paralelas de color oscuro y líneas verticales.</p>	
PESO ESPECÍFICO ANHIDRO (gr/cm <sup>3</sup> )	0.93 (MUY PESADA)	 <p>Fig.1 Corte tangencial de la madera</p>
CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA PARCIAL (%)	8.60 (MODERADA)	
CED*	1.6 (ESTABLE)	
CHPSF** (%)	Sin información	

<p><b>USOS</b></p>	<p>El barbasco es una madera excesivamente pesada y durable, empleada en construcciones pesadas como traviesas de ferrocarril y puentes. También se emplea en pisos, muebles y postes.</p>
--------------------	--

\*COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL

\*\*CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL PUNTO DE SATURACIÓN DE LA FIBRA

FUENTE: López Camacho, R, Pulido Rodríguez, N, González Martínez, R, Nieto Vargas, J y Vásquez, M. (2014.). Maderas. Especies comercializadas en el territorio CAR: Guía para su identificación. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 978-958-8897-11-0